

PE 555

POLIÉSTER PARA PROTECCIÓN SOLAR


GAMA DE COLORES



Blanco
0202



Lino-Blanco
0208



Perla-Blanco
0207



Lino
0808



Perla
0707



Antracita
1010

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PE 555

Composición: Poliéster. Alta tenacidad: P.V.C.:	25% 75%
Solidez a la luz: (ISO 105 B02)	7
Espesor 1/100 mm. (ISO 5084)	83
Gramaje total gr/m2 (NF en 12127)	600± 5%
Resistencia a la tracción: Urdimbre daN/5 cm. (ISO 1421)	165
Resistencia a la tracción: Trama daN/5 cm. (ISO 1421)	175
Resistencia al fuego USA - NFPA 701-99 UK - BS5867 1980 Part 2 Type B GM - DIN 4102 Class B1	Ignifugo M1
Resistencia a la temperatura (NF en 1876-1)	-35°C a + 80°C
Factor de abertura (NBN en 410)	3%
Ancho	300 cm